

1. Bergbau Blei-, Silber- und Zinkerzbergbau

Jahr	Be- triebe ^{*)}	Be- schäf- tigte Per- sonen	Löhne und Gehälter 1 000 M bzw. R.M.	Förderung von Roherz				Von den geförderten Roherzen sind ohne Aufbereitung oder mit Handaufbereitung abgesetzt worden								
				Menge ¹⁾ 1 000 t	Blei- inhalt 1 000 t	Zink- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Bleiglanz			Zinkblende			Galmei		
								Menge ²⁾ 1 000 t	Blei- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Zink- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Zink- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.
1913	68 (4)	21 282	23 038	2 884,8	100,5	304,3	50 295	34,7	3,5	484	1,4	0,7	125	2,8	0,5	59
1913	64 (4)	13 942	15 974	1 866,4	61,4	125,2	28 214	31,7	3,5	484	1,3	0,6	116	0,3	0,1	6
1917	69 (9)	18 223	30 517	2 812,7	85,8	263,3	80 218	29,6	3,3	929	0,7	0,2	80	4,0	0,7	115
1917	55 (9)	11 849	20 925	1 772,4	48,9	94,3	41 018	29,6	3,3	929	0,7	0,2	80	0,1	0,0	2
1924	37 (2)	10 549	13 465	1 241,2	36,5	58,4	22 247	58,4	6,7	1 179	0,3	0,1	45	—	—	—
1925	36 (1)	10 628	15 838	1 365,8	42,8	69,3	28 433	56,1	6,5	1 198	0,3	0,1	46	—	—	—
1926	40 (2)	11 785	18 978	1 695,8	53,9	104,4	41 541	70,5	8,5	1 771	5,0	2,4	762	0,2	0,1	6
1927 ^{*)}	37 (4)	12 146	20 142	1 840,6	57,6	141,6	42 130	71,3	8,8	1 646	28,3	12,0	3 639	0,2	0,1	8

Jahr	In der Auf- bereitungs- anstalt verarbeitete Roherze ¹⁾	In der Aufbereitungsanstalt gewonnene Erze								
		Bleiglanz			Zinkblende			Galmei		
		Menge ²⁾ 1 000 t	Bleinhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Zinkinhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Zinkinhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.
1913	2 966,5	110,2	75,5	20 037	523,3	220,0	42 218	118,3	23,1	1 642
1913	1 881,8	72,0	47,7	14 793	201,9	86,8	17 884	2,7	0,7	141
1917	2 882,0	95,0	63,9	31 532	473,4	204,1	64 564	49,0	8,3	1 117
1917	1 753,0	60,2	37,9	22 003	170,0	72,5	25 857	0,9	0,2	82
1924	1 200,7	41,7	25,8	15 022	99,3	40,8	11 523	3,0	0,8	220
1925	1 373,6	³⁾ 49,3	29,4	18 792	116,5	47,6	16 770	5,5	1,4	184
1926	1 681,1	³⁾ 63,2	37,2	20 484	188,9	75,3	26 398	6,1	1,6	213
1927 ^{*)}	1 820,0	³⁾ 67,3	38,8	16 720	223,6	96,1	27 778	8,0	3,2	768

^{*)} Vgl. die Anm. zu der Übersicht »Eisenerzbergbau«. — ¹⁾ Einschließlich des natürlichen Nässegehalts. — ²⁾ Reintrocken-
gewicht. — ³⁾ Einschließlich kleiner Mengen Silbererze. — ⁴⁾ Vorläufige amtliche Feststellung.

Arsen- und Kupfererzbergbau

Jahr	Be- triebe ^{*)}	Be- schäf- tigte Per- sonen	Löhne und Gehälter 1 000 M bzw. R.M.	Förderung von Roherz				Von den geförderten Roherzen sind ohne Aufbereitung oder mit Handaufbereitung abgesetzt worden					
				Menge ¹⁾ 1 000 t	Arsen- inhalt 1 000 t	Kupfer- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Arsenerze			Kupfererze		
								Menge ²⁾ 1 000 t	Arsen- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Kupfer- inhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.
1913	14 (27)	13 292	17 052	973,6	1,9	26,2	32 320	0,01	0,0	0	886,0	25,7	31 888
1917	36 (47)	15 122	31 863	999,2	3,6	22,9	47 344	0,52	0,1	24	1 132,7	26,3	54 239
1924	22 (26)	13 132	13 742	849,1	3,5	22,9	21 135	0,26	0,0	6	764,9	22,2	19 233
1925	17 (26)	10 385	15 326	842,8	2,0	24,5	23 112	0,02	0,0	3	754,0	23,0	22 102
1926	12 (22)	10 382	16 967	953,1	1,3	27,7	24 664	0,05	0,0	2	861,8	26,2	24 036
1927 ^{*)}	8 (24)	9 504	16 723	974,2	1,5	27,3	23 882	—	—	—	893,8	26,4	23 634

Jahr	In der Auf- bereitungs- anstalt verarbeitete Roherze ¹⁾	In der Aufbereitungsanstalt gewonnene Erze					
		Arsenerze			Kupfererze		
		Menge ²⁾ 1 000 t	Arseninhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.	Menge ²⁾ 1 000 t	Kupferinhalt 1 000 t	Wert 1 000 M bzw. R.M.
1913	89,8	5,7	1,9	458	56,4	1,1	645
1917	52,4	5,6	2,0	763	7,2	0,8	1 705
1924	88,1	10,6	3,5	1 735	22,1	0,5	408
1925	81,0	6,6	2,1	1 033	44,0	0,8	333
1926	73,6	3,9	1,4	194	53,2	1,0	403
1927 ^{*)}	86,9	4,7	1,6	236	53,6	1,3	762

^{*)} Vgl. die Anm. zu der Übersicht »Eisenerzbergbau«. — ¹⁾ Einschließlich des natürlichen Nässegehalts. — ²⁾ Vorläufige amtliche Feststellung.