

3. Eisenindustrie

Flußstahlwerke

Jahre	Be- triebe	Am Ende der Jahre vorhandene						Verbrauch		
		Thomas- birnen	Bessemer- birnen	Martinöfen		Elektro- stahlöfen	Tiegel- öfen	Roheisen	Schrott	Eisenerze und Zuschläge
				basisch	sauer					
1913	106	109	13	382	50	27	116	13 327,2	5 578,9	2 073,9
1913	85	59	13	312	50	17	112	8 386,0	4 530,9	1 310,3
1926	97	63	11	395	35	50	87	8 078,2	5 310,8	1 370,5
1927	87	62	7	349	28	48	96	10 796,8	6 862,9	1 850,5
1928	85	62	7	344	28	49	90	9 605,7	6 065,3	1 670,1
1929	80	68	11	332	27	45	64	10 741,6	6 697,5	1 852,8

Jahre	Erzeugung							
	Rohblöcke aus							
	Thomasbirnen		Bessemerbirnen		Martinöfen mit basischer Zustellung		mit saurer	
	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.
1913	9 226,0	751 138	146,8	15 333	7 124,0	638 989	293,9	28 819
1913	5 165,6	420 439	146,8	15 333	5 853,7	526 896	293,9	28 819
1926	5 452,8	480 729	—	—	6 445,4	610 496	136,2	14 703
1927	6 906,5	582 008	0,0	4	8 700,7	840 053	177,7	24 534
1928	6 541,8	543 473	0,1	12	7 342,6	687 003	147,3	19 477
1929	7 390,5	640 852	0,0	0	8 186,9	804 268	145,9	19 148

Jahre	Erzeugung									
	Rohblöcke aus				Rohblöcke zusammen		Stahlformguß		Verwertbare Schlacken	
	Tiegelöfen		Elektrostahlöfen		Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.
	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.	Menge in 1000 t	Wert in 1000 M bzw. R.M.						
1913	79,7	34 131	72,4	17 991	16 942,8	1 486 401	204,6	65 680	3 281,9	51 620
1913	77,3	32 816	48,3	13 942	11 585,6	1 038 245	182,9	60 107	2 036,4	28 766
1926	6,0	4 608	60,4	16 485	12 100,8	1 127 021	124,7	46 122	2 186,2	44 442
1927	9,2	8 192	142,5	39 631	15 936,6	1 494 422	186,8	69 712	2 853,1	44 552
1928	10,3	9 939	125,4	33 927	14 167,5	1 293 831	150,8	61 721	2 607,5	41 878
1929	8,6	7 950	131,2	36 073	15 863,1	1 508 291	159,7	68 135	2 841,2	53 216

Schweißstahl- (Puddel-) Werke

Jahre	Be- triebe	Am Ende der Jahre vor- handene Öfen	Verbrauch			Erzeugung			
			Roh- eisen	Schrott	Zu- schläge	Schweißstahl (Puddelstahl, Luppen, Rohschienen), Raffinier- und Zementstahl		Verwertbare Schlacken	
						Menge in 1 000 t	Wert in 1 000 <i>M</i> bzw. <i>R.M.</i>	Menge in 1 000 t	Wert in 1 000 <i>M</i> bzw. <i>R.M.</i>
in 1 000 Tonnen									
1913	31	326	222,7	19,2	6,0	213,1	22 548	48,4	792
1913	25	242	151,2	17,8	2,1	149,2	16 643	33,0	585
1926	11	53	10,1	31,2	0,1	38,2	5 689	8,1	89
1927	8	36	12,5	38,0	—	44,2	5 917	6,2	70
1928	9	42	11,6	45,4	—	50,5	6 848	5,7	61
1929	9	43	9,7	37,3	—	40,9	6 047	4,3	63